

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

• **BLACK BORDERS**

- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 61-017151

(43)Date of publication of application : 25.01.1986

(51)Int.Cl.

G03G 5/082
B01J 19/08
C23C 16/50
G03G 5/08
H01L 21/205

(21)Application number : 59-138332

(71)Applicant : MINOLTA CAMERA CO LTD

(22)Date of filing : 03.07.1984


(72)Inventor : ENOKUCHI YUJI
KITANO HIROHISA
FUJIWARA MASANORI

(54) PLASMA CVD DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To eliminate the stagnancy of gas to prevent a fine powder or peeled pieces from being caught into a film on a substrate, by providing exhaust ports near both ends of the substrate and an electrode.

CONSTITUTION: The first exhaust port 6 is provided under lower parts of both of a cylindrical substrate 1 and a cylindrical electrode 2 which is arranged with the same axis as the substrate 1, and the second exhaust port 6' is provided on their upper end parts. Exhaust ports 6 and 6' are connected to a common vacuum pump 7 through exhaust control valves 9 and 9' respectively. Gas passes a gas chamber 3 from an introducing entrance 4 and is mixed and dispersed uniformly and is blown to a discharging area between the electrode 2 and the substrate 1 and is discharged from upper and lower end parts through exhaust ports 6 and 6' as shown by arrows. Thus, the stagnancy of gas near end parts of the cylindrical substrate is eliminated to prevent the occurrence of fine powder.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

④ 日本国特許庁(JP)

⑤ 特許出願公開

⑥ 公開特許公報(A) 昭61-17151

⑦ Int. Cl. ⁴	識別記号	庁内整理番号	⑧ 公開 昭和61年(1986)1月25日
G 03 G 5/082		7447-2H	
B 01 J 19/08		A-6542-4G	
C 23 C 16/50		8218-4K	
G 03 G 5/08	1 0 5	7447-2H	
H 01 L 21/205		7739-5F	審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑨ 発明の名称 プラズマCVD装置

⑩ 特 願 昭59-138332

⑪ 出 願 昭59(1984)7月3日

⑫ 発 明 者	江 ノ 口 裕 二	大阪市東区安土町2丁目30番地	大阪国際ビル	ミノルタ
		カメラ株式会社内		
⑬ 発 明 者	北 野 博 久	大阪市東区安土町2丁目30番地	大阪国際ビル	ミノルタ
		カメラ株式会社内		
⑭ 発 明 者	藤 原 正 典	大阪市東区安土町2丁目30番地	大阪国際ビル	ミノルタ
		カメラ株式会社内		
⑮ 出 願 人	ミノルタカメラ株式会 社	大阪市東区安土町2丁目30番地	大阪国際ビル	
⑯ 代 理 人	弁理士 青 山 稔	外2名		

明 細 書

1. 発明の名称

プラズマCVD装置

2. 特許請求の範囲

(1) 真空槽内に、両端が開いた円筒状電極とその内部に軸を共通にして回転可能に設けた円筒状の基板とを配置し、電極の内周面に設けた多数の開口から原料ガスを放出し、対向する基板上に成膜するプラズマCVD装置において、

上記の円筒状電極の両端開口の近傍に、それぞれ真空槽からの排気口を設けたことを特徴とするプラズマCVD装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、円筒状基板上に成膜するためのプラズマCVD装置に関する。

(従来技術)

プラズマCVD技術は、基板を比較的低温で成膜できることを特徴とする成膜技術である。プラズマCVD技術において、たとえば局所放電に

より反応ガスを放電プラズマ状態におくことにより、反応ガスの化学結合は低温で分解され、活性化された粒子が作り出され、そして、この活性化された粒子間の反応によりCVD膜が形成される。プラズマCVD膜の性質は、多数の因子に影響を受ける。この因子には、生成温度、生成ガス比、生成圧力、電極構造、反応容器構造、排気速度、生成RFパワー、RF周波数、プラズマ発生方式等がある。したがって、プラズマCVD膜の成膜のためには、多くの因子を制御せねばならない。

プラズマCVD技術は、種々の物質の成膜に利用されていて、たとえば非晶質シリコン(a-Si)を成膜することもできる。a-Siは、電子写真用感光体としても用いている。電子写真用感光体として使用する場合、a-Si膜は、大面積の円筒状基板上に、比較的厚く(20~50μm)、且つ、均一に成膜されねばならない。

第5図は、従来のa-Si用プラズマCVD装置の一側を模式的に示す。アルミニウム円筒からなる基板1は、その両の端りに回転可能に、円筒状

の電極2の内部に設けられる。電極2は、この基板1と軸を共有に配置された二枚の円筒板2a, 2bからなり、ガス室3がこの二枚の円筒板2a, 2bにより区画される。外側の円筒板2aには、図示しないガス供給装置から原料ガスを導入するための導入口4が設けられ、一方、内側の円筒板2bには、この円筒板2bの内部の空間(放電領域)に原料ガスを導入するための図示しない多数の小さな供給口が設けられる。チャンバー(真空槽)5は、電極2、上部5a、下部5bとからなり、上部5aと下部5bとは、電極2に対して絶縁されている。チャンバー5内に上記の供給口から導入されるガスは、チャンバー5の下部から、排気口6を介して真空ポンプ7により排気される。RF電圧8は、導入口4を介して電極2に供給され、一方、基板1は、接地される。図示しないが、ヒーターは、それぞれ、基板1と電極2に取り付けられ、ヒーター用電圧に接続される。

プラズマCVDによる α -Siの成膜は、次のように行われる。パルス電圧から、自発放電開始

(図参照)では、排気口6は、一個所のみ、通常は真空槽の下部部に設けられている。このため、基板1と電極2との間の放電領域にあるガスは、排気口6に近い側からは流れ出ていくが、一方、排気口に近い側からは流れ出にくく、基板1の排気口から遠い側の端部近傍において(第5図と第6図において、Pで示す。)、ガスの滞留が生じやすい。また、基板1と電極2との端部には、その構造のため、不均一電界による放電の集中が生じる。このガスの滞留は、放電の集中と相まって、ガス滞留部Pの近傍で、 $(SiH_4)_n$ の微粉を発生させやすく、また、放電集中部では膜を剥離させやすい。発生した剥離片や微粉は、基板1と電極2との間の放電領域中のガスの流れにのり、基板1上の膜中に取り込まれ、膜質を悪化させ、このため、たとえば、電子写真における白点ノイズの原因となる。また、特開昭58-52650号公報の第4図に示されるプラズマCVD装置においては、排気口は、基板の上下端から大略等しい位置に設けられている。また、特開昭59

-70760号公報に開示されたプラズマCVD装置においては、同じく基板の上下端から大略等しい位置に二つの排気口が設けられている。しかしながら、後者の装置の電極は、ガス導入用のガス室とガス排気口とからなる複雑な構造を備えており、電極の製作が困難となる点がある。

本発明の目的は、プラズマCVD装置において、円筒状基板の端部の近傍でのガスの滞留をなくし、微粉の発生を抑制するとともに、放電の集中部で膜の剥離が生じたとしても、膜剥離片をすみやかに放電領域から排出することにより、膜質の悪化を防止することである。

本発明は、上記の従来例とは異った構成でこの目的を達成する。

(問題点を解決するための手段)

本発明に係るプラズマCVD装置は、真空槽内に、両端が開口した円筒状電極とその内部に軸を共有にして同心可能に設けた円筒状の基板とを配置し、電極の内周面に設けた多数の開口から原料ガスを放出し、対向する基板上に成膜するプラズ

マCVD装置において、上記の円筒状電極の両端開口の近傍にそれぞれ真空槽からの排気口を設けたことを特徴とする。

(作 用)

基板と電極との両端近傍にそれぞれ排出口を設けたことにより、ガスの滞留部がなくなり、ガスは、放電領域から両端方向へ流れる。このため、微粉や剥離片は、基板上の膜にとりこまれることがない。

(実 施 例)

以下、添付の図面を参照して、本発明の実施例を説明する。

第1図に示す第一の実施例は、2個の排気口を設けたこと以外は、第5図に示した例と肉比である。第一の排気口8は、円筒状基板1とこれと軸を共有に配置した円筒状電極2との両者の下端部の下側に設けられ、一方、第二の排気口6'は、上端部の上側に設けられる。各排気口6, 6'は、それぞれ、排気調節弁9, 9'を介して共通の真空ポンプ7に接続されている。ガスは、第1図にお

いて矢印で示すように、導入口4からガス室3を経て均一に混合放電した後、電極2と基板1との間の放電領域に吹き付けられ、次いで、上下の端部からそれぞれ排出口6, 6'を経て排気される。排気調節バルブ9, 9'は、排気の流量を調整する。

第5図に示した従来の装置の場合と異なり、チャンパー5の上端部でのガスの滞留はなくなり、堆粉は発生しなくなる。また、放電集中部で生じる6-5膜の剝離片は、ガスの流れにのり、放電領域の外へ運ばれる。こうして、膜質異常の発生は防止できる。

第2図に示す第二の実施例は、2個の排気口を設けたこと以外は、第6図に示した例と同じである。第一の排気口6は、円筒状基板1とこれと軸を共通に配設した円筒状電極2との両者の下端部の下側に設けられ、一方、第二の排気口6'は、上端部の上側に設けられる。排気口6は、排気調節弁9を介して、真空ポンプ7に接続され、一方、排気口6'は、排気調節弁9'を介して、別の真空ポンプ7'に接続される。第2図において、ガス

は、矢印で示されるように流れ、ガスの滞留は生じない。

第3図に示す第三の実施例は、第1図に示した第一の実施例において、基板1と電極2とを水平に配設したことに相当する。一方の排気口6は、円筒状の基板1と電極2の両者の右端部の下側近傍に設けられ、他方の排気口6'は、これと対称的に、左端部の下側近傍に設けられる。図示しないが、排気口6, 6'は、それぞれ、排気調節弁を介して真空ポンプに接続される。第3図において、ガスは、矢印で示されるように流れ、ガスの滞留は生じない。

第4図に示す第四の実施例は、第2図に示した第二の実施例において、基板1と電極2とを水平に配設したことに相当する。一方の排気口6は、円筒状の基板1と電極2の両者の右端部の下側近傍に設けられ、他方の排気口6'は、これと対称的に、左端部の下側近傍に設けられる。図示しないが、排気口6, 6'は、それぞれ、排気調節弁を介して真空ポンプに接続される。第4図において、

ガスは、矢印で示されるように流れ、ガスの滞留は生じない。

(発明の効果)

円筒状基板の端部近傍でのガスの滞留はなくなる。このため、堆粉の発生が防止できる。

放電の集中により生じる膜の剝離片は、ガスの流れにのって運ばれるので、基板上の膜にはとどまらない。


この結果、基板上の膜の面質での成膜性が向上する。

4. 図面の簡単な説明


第1図から第4図までは、それぞれ、本発明の実施例の図式的な断面図である。

第5図と第6図とは、それぞれ、従来のプラズマCVD装置の図式的な断面図である。


- | | |
|--------------|------------|
| 1…円筒状基板、 | 2…円筒状電極、 |
| 3…ガス室、 | 4…導入口、 |
| 5…チャンパー、 | 6, 6'…排気口、 |
| 7, 7'…真空ポンプ、 | 8…RF電極、 |




第5圖



第6圖



第3圖



第4圖

